




KOLOVRAT, ČM s. r. o.
textilní výroba a obchod
391 55 Chýnov

Potahová /dekoráční tkanina – základní technické údaje

Druh:	<u>HYACINTA</u>		ČSN EN ISO
Materiálové složení:		63 % VI, 37 % PE	
Šíře:		150 cm	
Hmotnost:		600 g/m	
Dostava osnovy / útku:	osnova:	70 nití / cm	
	útek:	39 nití / cm	
Pevnost v tahu:	osnova:	2102 N	13934-1
	útek:	1387 N	13934-1
Odolnost v oděru:	Martindale:	30 000 otáček	12947-2
Posuv nití ve švu:	posuv osnovních nití:	0,7 mm	80 0842
	posuv útkových nití:	0,4 mm	80 0842
Stálobarevnost:	na světle:	4	105-B02
	při šamponování:	5	80 0168
	v suchém otěru:	4 - 5	105-X12
	v praní:	4	105-C06
	v chemickém čištění:	4 - 5	105-D01
Způsob ošetřování:		šamponování, chemické čištění	
			
Změna rozměrů po chemickém čištění:	osnova:	+0,3 %	3175-1,2
	útek:	- 0,3 %	3175-1,2
Skupina namáhání potahu:		3 - běžné použití v domácnosti	549-80-96
Úprava:		předsrážení	
Možné provedení:		nešpinivé, nehořlavé, zatemňující zátěr	

TLF 381 297 011
FAX 381 297 029
E-Mail: kolovrat@vol.cz
http:// www.kolovrat.cz

IČO: 47252561
DIČ: CZ47252561
OR: Krajský soud České Budějovice, C 2213



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Textil Production and Trade
CZ-391 55 Chýnov

Upholstery / Decorative fabric

Article:	<u>HYACINTA</u>	
Composition:	63% VI, 37% PE	
Width:	150 cm	
Mass:	600 g/m	
Yarn density:	warp:	70 threads / cm
	weft :	39 threads / cm
Tensile strength:	warp:	2102 N
	weft:	1387 N
Abrasion thread breakage:	Martindale	30 000 cycles
Seam slippage:	warp:	0,7 mm
	weft:	0,4 mm
Colour fastness:	to light	4
	to shampooing	5
	to dry rubbing	4 - 5
	to washing	4
	to [Ⓟ] cleaning	4 - 5
Maintenance:	shampooing, [Ⓟ] cleaning	
Shrinkage after [Ⓟ] cleaning:	warp:	+0,3 %
	weft:	- 0,3 %
Finishing:	preshrinking	
Modification:	flame retardant, blackout, dirty repellent	

TLF 381 297 011
FAX 381 297 029
E-Mail: kolovrat@vol.cz
http:// www.kolovrat.cz

Identification No : 47252561
VAT No.: CZ47252561
Registration No.: České Budějovice, C 2213



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Fabrication de tissus
391 55 Chýnov

Tissu de tapisserie et d'ameublement – Caractéristiques techniques

Type: **HYACINTA**

Composition du matériel: 63% VI, 37% PE

Largeur: 150 cm

Poids: 600 g/m

Duitage de canevas / trame: canevas: 70,0 fils / cm
trame : 39,2 fils / cm

Résistance à la traction: canevas: 2102,3 N
trame: 1387,1 N

Résistance à l'abrasion: Martindale 30000 tours

Avance des fils dans la couture: fils de canevas: 0,7 mm
fils de trame: 0,4 mm

Bon teint: à la lumière 4
au shampooing 80 0168
à l'abrasion sèche 4 - 5
au lavage 4
au nettoyage à sec 4 - 5

Mode d'entretien: shampooing, nettoyage à sec



Modification de dimensions

après le nettoyage à sec: canevas: +0,3 %
trame: - 0,3 %

Traitement: pré-rétréci partiel

Variantes possibles: ininflammable, couche eclipsante



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Textil Production and Trade
CZ-391 55 Chýnov

Möbelstoff / Dekostoff

Artikel: **HYACINTA**

Zusammensetzung: 63% VI, 37% PE
Breite: 150 cm
Gewicht: 600 g/m
Dichte: Kette: 70 Fäden/ cm
Schuß : 39 Fäden / cm
Reißfestigkeit: Kette: 2102 N
Schuß: 1387 N
Reißfestigkeit: MD 30 000 Touren
Nachfestigkeit: Kette: 0,7 mm
Schuß: 0,4 mm
Farbechtheit: gegen Licht 4
nach Schampon 5
gegen trockene Abreibe 4 - 5
nach Waschen 4
nach chemischer Reinigung 4 - 5
Pflegesymbolen: Schamponierung, chemischer Reinigung



Einschrumpfen

nach chemischer Reinigung: Kette: +0,3 %
Schuß: - 0,3 %

Ausrüstung: teilweise Vorfällung

Mögliche Ausführung: unbrennbar, blackout, Smutz abstoßend

TLF 381 297 011
FAX 381 297 029
E-Mail: kolovrat@vol.cz
http:// www.kolovrat.cz

Identification No.: 47252561
VAT No.: CZ47252561
Registration No.: České Budějovice, C 2213