







**KOLOVRAT, ČM s. r. o.**  
stylové dekorační látky  
391 55 Chýnov

**Základní technické údaje:**

<b>Druh:</b>	<b><u>MUSA</u></b>		
<b>Určení:</b>	dekorační a potahová tkanina	 	ČSN
<b>Materiálové složení:</b>	100 % CO		
<b>Šíře:</b>	140 cm		
<b>Hmotnost:</b>	350 g/m		
<b>Dostava osnovy / útku:</b>	osnova:	70 nití / cm	
	útek:	40 nití / cm	
<b>Pevnost v tahu:</b>	osnova:	1233 N	13934-1
	útek:	860 N	13934-1
<b>Odolnost v oděru:</b>	Martindale:	25 000 otáček	12947-2
<b>Posuv nití ve švu:</b>	posuv osnovních nití:	0,1 mm	80 0842
	posuv útkových nití:	0,3 mm	80 0842
<b>Stálobarevnost:</b>	na světle:	4-5	20105-B02
	při šamponování:	4-5	80 0168
	v suchém otěru:	4	105-X12
	v praní:	4-5	20105-C06
	v chemickém čištění:	4-5	105-D01
	v mokřém otěru:	4	
<b>Způsob ošetřování:</b>	šamponování 		
<b>Změna rozměrů po praní:</b>	osnova:	- 2,5 %	25077
	útek:	- 3 %	25077
<b>Změna rozměrů po chemickém čištění:</b>	osnova:	- 0,6 %	3175-1,2
	útek:	- 1,2 %	3175-1,2
<b>Kategorie:</b>	3 – běžné použití v domácnosti		549-80-96
<b>Úprava:</b>	rozměrové ustálení pryskyřicí		
<b>Možné úpravy:</b>	nehořlavé, zatemňující zátěr (jen u větších množství)		
<b>Vzory a jejich opakování:</b>			










Všechny vzory jsou chráněny autorskými právy.

TLF 381 297 011  
FAX 381 297 029  
E-Mail: [info@kolovrat.cz](mailto:info@kolovrat.cz)  
http:// [www.kolovrat.cz](http://www.kolovrat.cz)

IČO: 47252561  
DIČ: CZ47252561  
OR: Krajský soud České Budějovice, C 2213



<b>Article:</b>	<b><u>MUSA</u></b>	
<b>Applications:</b>	<b>decorative and upholstery fabric</b>	 
<b>Composition:</b>		100 % CO
<b>Width:</b>		140 cm
<b>Mass:</b>		350 g/m
<b>Yarn density:</b>	warp:	70 threads/cm
	weft:	40 threads/cm
<b>Tensile strength:</b>	warp:	1233 N
	weft:	860 N
<b>Abrasion thread breakage:</b>	Martindale:	25 000 cycles
<b>Seam slippage:</b>	warp direction:	0,1 mm
	weft direction:	0,3 mm
<b>Colour fastness:</b>	to light:	4-5
	to shampooing:	4-5
	to dry rubbing:	4
	to washing:	4-5
	to chemical cleaning:	4-5
	to wet rubbing:	4
<b>Maintenance:</b>		shampooing     
<b>Shrinkage after washing:</b>	warp:	- 2,5 %
	weft:	- 3 %
<b>Shrinkage after chemical cleaning:</b>	warp:	- 0,6 %
	weft:	- 1,2 %
<b>Finishing:</b>	size fixation	
<b>Modifications:</b>	flame retardant, blackout (larger quantities only)	
<b>Designs and repeats:</b>	<b>2218</b>	→ 70 cm    ↓ 47 cm
	<b>2265</b>	→ 70 cm    ↓ 52 cm

All designs are protected by copyright.

TLF: +420 381 297 011  
FAX: +420 381 297 029  
E-Mail: [info@kolovrat.cz](mailto:info@kolovrat.cz)  
http:// [www.kolovrat.cz](http://www.kolovrat.cz)

Identification No.: 47252561  
VAT No.: CZ47252561  
Registration No.: České Budějovice, C 2213