






KOLOVRAT, ČM s. r. o.
stylové dekorační látky
391 55 Chýnov

Základní technické údaje:

Druh:	<u>TREVA</u>		
Kategorie:	RHT – replika historické tkaniny 	ČSN EN ISO	
Materiálové složení:	84 % PE, 16 % CO		
Šíře:	150 cm		
Hmotnost:	410 g/m		
Dostava osnovy / útku:	osnova:	70 nití / cm	
	útek:	56 nití / cm	
Pevnost v tahu:	osnova:	2059 N	13934-1
	útek:	1389 N	13934-1
Odolnost v oděru:	Martindale:	4 500 otáček	12947-2
Posuv nití ve švu:	posuv osnovních nití:	1,0 mm	80 0842
	posuv útkových nití:	1,0 mm	80 0842
Stálobarevnost:	na světle:	4 - 5	105 - B02
	při šamponování:	5	80 0168
	v suchém otěru:	5	105 - X12
	v mokřém otěru:	5	
Způsob ošetřování:	šamponování 		
Úprava:	předsrážení		
Možné provedení:	nešpinivé, nehořlavé, zatemňující zátěr (jen u větších množství)		
Původ vzoru:	2109:	západní Evropa 1740 - 1760	

Vzory a jejich opakování:



Všechny vzory jsou chráněny autorskými právy.

TLF 381 297 011
FAX 381 297 029
E-Mail: info@kolovrat.cz
http:// www.kolovrat.cz

IČO: 47252561
DIČ: CZ47252561
OR: Krajský soud České Budějovice, C 2213



Article:	<u>TREVA</u>	
Applications:	historical replica	
Composition:	84 % PE, 16 % CO	
Width:	150 cm	
Mass:	410 g/m	
Yarn density:	warp:	70 threads/cm
	weft:	56threads/cm
Tensile strength:	warp:	2059 N
	weft:	1389 N
Abrasion thread breakage:	Martindale:	4 500 cycles
Seam slippage:	warp direction:	1,0 mm
	weft direction:	1,0 mm
Colour fastness:	to light:	4-5
	to shampooing:	5
	to dry rubbing:	5
	to wet rubbing:	5
Maintenance:	shampooing 	
Finishing:	preshrinking	
Modifications:	flame retardant, dirty repellent, blackout (larger quantities only)	
List of Origin:	Design 2109:	Western Europe 1740 - 1760
Designs and repeats:	2109	→ 19 cm ↓ 36 cm
	2110	→ 38 cm ↓ 41 cm

All designs are protected by copyright.